ZENITH
WINDOW FILMS

CERAMIC IR WINDOW FILM

	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance: Exterior	Visible Light Reflectance: Interior	UV Block	Total Solar Energy Rejected	Glare Reduction	Infrared Rejection*
Ceramic IR 5	5%	4%	4%	99.9%	66%	93%	95%
Ceramic IR 15	16%	5%	5%	99.9%	63%	78%	90%
Ceramic IR 25	25%	5%	5%	99.9%	61%	65%	90%
Ceramic IR 30	30%	5%	6%	99.9%	60%	59%	88%
Ceramic IR 35	37%	5%	6%	99.9%	58%	49%	85%
Ceramic IR 50	50%	6%	6%	99.8%	54%	32%	83%
Ceramic IR 70	64%	7%	7%	99.6%	51%	12%	78%